

RECALISS MAT

Sous-couche et finition



MAT



DEFINITION

Peinture polyvalente, sous-couche et finition acrylique pour la décoration intérieure.

DESTINATION

RECALISS MAT est une peinture pour décoration intérieure, à utiliser sur les murs et les plafonds des pièces sèches. Les supports adéquats sont le plâtre, les plaques de plâtre, les enduits à l'eau, les enduits de ciment, le béton, les parpaings, les briques et les anciennes peintures adhérentes convenablement lessivées.

PROPRIETES

- Haut pouvoir couvrant.
- Grande facilité d'application.
- Excellente blancheur.
- Lessivable.
- Faible odeur.

MISE EN ŒUVRE

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1.

PREPARATION

- Les surfaces à peindre seront nettoyées et les parties non adhérentes éliminées par grattage et brossage soignés.
- Les anciennes peintures seront convenablement lessivées.
- Les parties métalliques seront protégées par une couche de primaire antirouille, type AREX HYDRO.

APPLICATION

- Bien mélanger avant application.
- Sur fonds cohérents, appliquer 2 couches de RECALISS MAT.
- Appliquer en chargeant suffisamment et en évitant de trop étaler en fine couche pour éviter les reprises.

Brosse et rouleau :

- Diluer de 0 à 3 %.

Airless :

- Diluer de 5 à 7 %.

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %.

DILUANT

- EAU

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT DU FILM Mat	LIANT Copolymère acrylique	RENDEMENT Suivant la porosité du support : de 8 à 9 m ² /l.
DENSITE 1,59	SECHAGE (à 23°C, H.R. :50 %) • Hors poussières : 10 min. • Sec : 30 min. • Recouvrable : 4 heures.	CONDITIONNEMENT 5 litres et 16 litres.
BRILLANT SPECULAIRE Inférieur à 5 sous 60°.	EXTRAIT SEC En poids : 63%. En volume : 41%.	TEINTES Blanc et pastel série 1.
RESISTANCE A L'ABRASION HUMIDE (NF EN 13000) Classe 2		CONSERVATION • En emballage d'origine (non ouvert) : 24 mois • À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION AFNOR NF T 36-005 - Famille I classe 7b2	REGLEMENTATION COV Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l. Ce produit contient moins de 5 g/l de COV.	ASSURANCE RECALISS MAT est assuré au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.
HYGIENE ET SECURITE Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.	REGLEMENTATION AIR INTERIEUR  *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	DECHETS Ne pas jeter l'emballage et les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les ordures ménagères. Contactez les services locaux pour les modalités d'élimination des déchets de peintures selon la réglementation en vigueur. Code CED : 08 01 12.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est supérieur à 35. Les données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.